

PJ-BBT-35KV

35kV 连续母排保护套管

性能和用途：

PJ-BBT-35KV 35kV 连续母排保护套管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成，理化电气性能优异，限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质，燃烧时不产生毒气及有害物质，能够提供较高的绝缘强度及耐电碳痕性能，适用于电力行业母线和电气设备的防腐和绝缘防护，机械防护、减少相间距、制作接头盒。

- 收缩比例：2：1
- 收缩温度：84℃～125℃ 工作温度：-40℃～125℃
- 环保、强度高、弹性好、阻燃、柔软



技术参数				▽
性能	单位	性能指标	测试方法/条件	
拉伸强度	MPa	≥10.4（老化前）	GB/T 1040 130℃×168h	
		≥7.3（老化后）		
断裂伸长率	%	≥300（老化前）	GB/T 1040，GB/T7141 130℃×168h	
		≥100（老化后）		
耐热冲击	-	不发粘，不龟裂	JB 7829 附录 D.（160℃×4h）	
抗冷弯曲	-	不龟裂	-30℃×4h	
击穿强度	kv/mm	≥25	GB/T 1408.1	
体积电阻率	Ω.cm	≥1×10 ¹⁴	GB/T 1410	
径向收缩率	%	≥50		
偏壁率**	%	≤30	UL 224	
阻燃性	-	≥30	GD/T 2406	
吸水率	%	≤0.5	ISO 62-1980	
工频耐压*	kv/mm	≥30kV.1min	GB/T 1408.1	
邵氏硬度（邵 A）		≤90	GB 2401	
*该项指标适用于 10KV 母排。在进行该项指标试验时，必须将产品均匀收缩在母排上，并保证最薄处厚度要大于 2mm，母排长度要≥1200mm。**35kV 连续母排偏壁率≤50%				

产品尺寸(mm)

▽

规格	适用母排宽度 （方管/圆管）	收缩前尺寸（mm）		收缩后尺寸（mm）		标准包装
		内径	壁厚	内径	壁厚	米/盘
PJ-BBT-35kV 15/7.5	12/15	15±1.0	1.90±0.20	≤7.5	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 20/10	20/15	20±1.0	1.90±0.20	≤10.0	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 30/15	30	30±1.0	1.90±0.50	≤15	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 35/18	30/40	35±1.0	1.90±0.50	≤18	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 40/20	40	40±1.0	1.90±0.50	≤20	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 50/25	50	50±2.0	1.90±0.50	≤25	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 60/30	60	60±2.0	1.90±0.50	≤30	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 65/32	60/70	65±1.0	1.90±0.50	≤33	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 70/35	70	70±2.0	1.90±0.50	≤35	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 75/38	70/80	75±2.0	1.90±0.50	≤38	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 80/40	80/100	80±5.0	1.90±0.50	≤40	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 100/50	100/120	100±4.0	1.90±0.50	≤50	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 120/60	150	120±4.0	1.90±0.50	≤60	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 150/75	180	150±4.0	1.90±0.50	≤75	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 180/90	MAX.	180±5.0	1.90±0.50	≤90	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 210/105	MAX.	210±5.0	1.90±0.50	≤105	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 230/115	MAX.	230±5.0	1.90±0.50	≤115	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 250/125	MAX.	250±5.0	1.90±0.50	≤125	4.0±0.3	15
PJ -BBT-35kV 300/150	MAX.	300±5.0	1.90±0.50	≤150	4.0±0.3	15