

PJ-PET

PET网管

性能和用途:

PET 伸缩编织网管，是由高强度环保 PET 丝编织而成，广泛应用于各种汽车配线、电器线束、光纤、电缆及音频线的束紧和保护。本品具有一定伸缩性、弹力性、磨性、阻燃性、耐温和耐压等独特优点。



性能	指标	试验方法
使用温度	-50℃~150℃	/
阻燃性	V-2	UL94
拉伸强度	≥55000psi	ASTM D-2256
吸水率	≤0.08%	ASTM D-570
熔点	240±10℃	ASTM D2117
最低弯曲温度	-70℃	MILI 23053
环保认证	RoHS2.0, REACH	/
UL 认证	E490480	/

本产品使用选型，需依照四组参数（A、B、C、）决定，说明如下：

1*0.2*64

A* B* C

A:网管每股丝数（丝数）B:每根丝的直径（丝径）C:-网管的股数（股数）

公司料号	1*0.2*56
项目	参数
丝数	1
股数	56
丝径	0.20mm±0.02mm
编织密度	8±1
材质	PET
温度	-50℃—150℃
颜色	黑色

	(mm)	最小 Min	最大 Max		
PJ-PET02	2	1	5	1*0. 20*24	500
PJ-PET03	3	1	6	1*0. 20*32	500
				1*0. 25*24	500
PJ-PET04	4	2	8	1*0. 20*40	500
				1*0. 25*32	500
				3*0. 20*24	500
PJ-PET05	5	3	10	1*0. 20*48	500
				1*0. 25*40	500
PJ-PET06	6	4	12	1*0. 20*56	500
				1*0. 25*48	500
				3*0. 20*32	500
PJ-PET07	7	5	14	1*0. 20*64	500
				1*0. 25*56	500
PJ-PET08	8	6	15	1*0. 25*64	500
				3*0. 25*24	500
PJ-PET10	10	7	20	3*0. 20*40	500
				3*0. 25*32	500
PJ-PET12	12	8	24	3*0. 20*48	500
				3*0. 25*40	250
PJ-PET14	14	10	28	3*0. 20*56	500
				3*0. 25*48	250
PJ-PET16	16	11	26	4*0. 25*48	250
PJ-PET18	18	12	32	3*0. 20*64	250
				3*0. 25*56	250
PJ-PET20	20	12	38	3*0. 20*72	250
				3*0. 25*64	250
				4*0. 20*64	250
PJ-PET25	25	14	39	3*0. 20*96	250
				3*0. 25*72	250
				4*0. 20*72	200
				4*0. 25*64	200
PJ-PET28	28	15	42	3*0. 20*120	250
				3*0. 25*80	250
				4*0. 25*72	100
PJ-PET32	32	16	46	3*0. 25*96	100
				4*0. 20*96	100
PJ-PET35	35	18	50	5*0. 25*72	100
PJ-PET38	38	20	57	3*0. 25*120	100
PJ-PET40	40	22	60	4*0. 25*96	100
PJ-PET45	45	25	70	4*0. 25*120	100
				5*0. 25*96	100
PJ-PET50	50	30	85	5*0. 25*120	100
PJ-PET60	60	35	95	6*0. 25*120	50
PJ-PET70	70	40	110	4*0. 38*120	50
				7*0. 25*120	50