

PJ-FOCT
光缆接头盒热缩套管
特点及用途：

PJ-FOCT光缆接头盒热缩套管也称为热缩短管，通信短管，可按客户要求喷变色漆，应用于帽式光缆接头盒进出缆孔的密封保护，产品内壁涂布高品质的热熔胶，提供可靠的防水性能 及防止接续盒内气体的泄露。接头盒热缩管可按照客户要求选择直涂型或螺旋型热熔胶。

- 优异的机械保护性能
- 可喷变色漆方便热缩操作
- 使用温度：-55℃~110℃
- 最低完全收缩温度：120℃
- 标准颜色：黑色



技术参数		
测试项目	测试方法	标准值
拉伸强度	ASTM D 2671	≥14Mpa
老化后拉伸强度(150℃/168 小时)	ASTM D 2671	≥12MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	≥400%
老化后断裂伸长率(150℃/168hrs.)	ASTM D 2671	≥300%
密度	ASTM D 792	1.05g/cm3
纵向收缩率	UL 224	0 to -10%
击穿强度	IEC 243	≥20kV/mm
体积电阻率	IEC 93	≥10 ¹⁴ Ω.cm
偏心率	ASTM D 2671	<30%
铜稳定性	ASTM D 2671	Pass
耐应力开裂(50℃)	ASTM D 1693	No cracking
吸水率(23℃/14 天)	ISO 62	<0.15%

规格尺寸

产品型号	供应尺寸	完全收缩后尺寸（mm）		标准长度
	内径 (Min)	内径 (Max.)	壁厚	
PJ-FOCT 33/8	33	8	2.5	150, 200, 250mm
PJ-FOCT 40/12	40	12	2.5	150, 200, 250mm
PJ-FOCT 55/16	55	16	2.7	150, 200, 250mm
PJ-FOCT 65/19	65	19	2.8	150, 200, 250mm
PJ-FOCT 75/22	75	22	3	150, 200, 250mm
PJ-FOCT 85/25	85	25	3	150, 200, 250mm
PJ-FOCT 95/25	95	25	3	150, 200, 250mm
PJ-FOCT 115/34	115	34	3	150, 200, 250mm
PJ-FOCT 140/42	140	42	3	150, 200, 250mm
备注：				
1. 可按客户要求提供其它长度和尺寸的产品。				
2. 光缆接头盒热缩套管有以下两种：				
3. 带直涂型热熔胶的接头盒热缩管；				
4. 带螺旋型热熔胶的接头盒热缩管。				